

認証・試験結果一覧

試験	生地	MW207ST	ST3035L	MW134ST	MW118TPF
		LIGHT	MIDDLE	HEAVY	HEAVY with STRETCH
OEKO-TEX® スタンダード100		○	○	○	○
OEKO-TEX® ステップ		○	○	○	○
AAMI 2		○	-	○	○
撥水3級 JIS L 1092		○	○	○	○
通気性 JIS L 1096 A		8.8	8.6	7.6	6.9
帯電性 JIS L 1094 半減期測定法		0.88	1.2	0.77	0.96
接触冷感 JIS L 1927		○	-	-	-
透湿度 JIS L 1099 B-1法		○	-	-	-
紫外線 JIS L 1925		○	-	-	-
花粉リリース性 B法		○	-	-	-
防汚性 JIS L 1919 B法		○	-	-	-

-未取得